

LEEFAZIN OCF

نرم کن کاتیونیک با نرمی فوق العاده بر روی کلیه الیاف

پایه شیمیایی : مشتقات آمید اسیدهای چرب
خاصیت یونی : کاتیونیک
شکل ظاهری : جامد پرک زرد پر رنگ

خواص

- ایجاد زیر دست نرم و لغزنده
- خاصیت آنتی استاتیک
- قابل استفاده با مواد تکمیلی نانیونیک و کاتیونیک
- پایدار در مقابل حرارت

مقدار و محدوده کاربرد

- قابل استفاده بر روی کلیه الیاف
- قابل استفاده در کلیه روشهای مداوم و غیرمداوم
- جهت دیسپرس نمودن، ابتدا نرم کن پرک را در دمای 80°C ذوب نموده و بتدریج آب 80°C را در حال همزدن به نرم کن ذوب شده، اضافه نموده تا غلظت مورد نظر (حداکثر 20%) تامین گردد. پس از تولید دیسپرس هموژن، تا سرد شدن کامل (30°C) همزدن ادامه می یابد.

جهت سیستم رمق کشی

لی فازین OCF	0.2-0.5%
PH	4-6
دما	$30^{\circ}\text{C} - 50^{\circ}\text{C}$
زمان	20-30 دقیقه

جهت سیستم فولارد

لی فازین OCF	3-5 g/l
Pick Up	70-90%

مدت انبارداری : 12 ماه