

## لین تان RE

دباغی کننده پلیمری

ماهیت: محصول رزینی بر پایه آکرلیک

درصد خلوص: ۴۰-۴۲٪

PH محلول ۱۰٪: ۷

شکل ظاهری: مایع ویسکوز زرد کم رنگ

مدت و شرایط نگهداری: در دمای ۴۰-۱۰ درجه حداقل یکسال قابل نگهداری می باشد.

### خصوصیات:

- جهت پر کردن مناطق شل پوست خصوصاً پهلوها و شکم بسیار مناسب می باشد.
- مصرف لین تان RE در مراحل بعد از خنثی سازی باعث پری مناسب چرم می گردد.
- لین تان RE دارای ثبات نوری و مقاومت حرارتی خوبی بوده برای تولید چرمهای سفید بسیار مناسب است.
- لین تان RE با کلیه سین تان ها ، پر کننده های گیاهی ، رنگ های آنیونیک و روغن های چرم سازی متجانس می باشد.
- لین تان RE ضمن جلوگیری از کشش بیش از حد چرم موجب حصول رخ یکنواخت و لطیف می گردد.

### کاربرد:

- مصرف لین تان RE جهت حصول بهترین نتیجه در حمام خنثی قبل از مصرف سایر سین تان ها توصیه می گردد.
  - مصرف لین تان RE همراه با سایر سین تان ها خصوصاً پرکننده های آروماتیک و گیاهی باعث بهبود پری چرم میگردد .
- مقدار مصرف توصیه شده از لین تان RE جهت تولید چرم رویه ۴-۲٪ می باشد همچنین در تولید چرمهای مبلی مقدار ۳-۲٪ از لین تان RE توصیه می گردد.

نسخ فوق بر اساس آزمایشات و شرایط آزمایشگاهی تنظیم گردیده و در شرایط مختلف، احتمال کسب نتایج متفاوت وجود دارد. در صورت کسب هر گونه نتایج متفاوت با توجه به شرایط متفاوت، هیچگونه تعهدی متوجه شرکت سمند گستر شیمی نمی باشد.

مثال :

(۱) چرم رویه کفشی:

بعد از مرحله خنثی سازی

۱۰۰٪ آب ۴۰ درجه

۳۰ دقیقه      ۲٪ لین تان RE

۵٪ لین تان AN

۶۰ دقیقه      ۳٪ میموزا

تخلیه و شستشو

(۲) نبوک

PH=5.5-6

بعد از مرحله خنثی سازی

۱۰۰٪ آب ۳۵ درجه

۴۵ دقیقه      ۲٪ لین تان RE

۴-۲٪ لین تان D

۴۵ دقیقه      ۶-۴٪ میموزا

۲-۱٪ لین تان AN

۶۰ دقیقه      X٪ رنگ

۱۰ دقیقه      ۸۰٪ آب ۶۰ درجه +

۲۰×۳ دقیقه      ۱/۵٪ اسید فرمیک

تخلیه و شستشو

نسخ فوق بر اساس آزمایشات و شرایط آزمایشگاهی تنظیم گردیده و در شرایط مختلف، احتمال کسب نتایج متفاوت وجود دارد. در صورت کسب هرگونه نتایج متفاوت با توجه به شرایط متفاوت، هیچگونه تعهدی متوجه شرکت سمند گستر شیمی نمی باشد.