

**LEETARDER BA40**

ریتاردر برای رنگریزی اکریلیک با رنگ های کاتیونیک

پایه شمیایی: بنزا کلونیوم کلراید  
خاصیت یونی : کاتیونیک  
شکل ظاهری : مایع زرد روشن

خواص

- سازگار با مواد نانیونیک و کاتیونیک
- قدرت یکنواخت کنندگی با افزایش سولفات سدیم افزایش می یابد.
- پایدار در مقابل اسید، قلیا ، نمک ها و سختی آب
- مناسب جهت نخ و پارچه اکریلیکی

مقدار و محدوده کاربرد

لی تاردر BA40 در حین رنگریزی با رنگ جایگزین شده و باعث یکنواختی و رنق کشی کامل می گردد. در مورد رنگ های کاتیونیک که تمایل به تشکیل رسوب دارند افزودن یک گرم بر لیتر لی پرس DEK توصیه می گردد.

Fibre	Pale	Medium	Heavy
With low dyeable rate	2	1	0.5
With high dyeable rate	5	3.5	2

**Recipe :**

BA40 As recommended above  
Dyestuff As per requirement  
Acetic Acid 60% 3%  
Buffer 2%  
Glaubers Salt 10%

Temperature = 80 – 90 Deg. C

ابتدا لی تاردر BA40 را قبل از رنگ به حمام رنگریزی اضافه نموده و سپس PH را با اسید استیک به 5 برسانید. مقدار 0 تا 10% سولفات سدیم اضافه نمایید. پس از 5 تا 10 دقیقه رنگ اضافه شود.

انبارداری : در محیط های سر پوشیده نگهداری شود .  
مدت انبارداری: حداقل 12 ماه