

### روغن چرم

**ماهیت** : مخلوطی از روغنهای طبیعی سولفونه و معدنی و امولسیفایرها

**شکل ظاهری** : مایع قهوه ای روشن

**غلظت** : ۰/۴۵٪

**خاصیت یونی** : آنیونیک

**PH (۰/۱۰٪)** : ۰/۵ ± ۷

**طرز مصرف** : ابتدا با آب گرم به نسبت حداقل ۳:۱ رقیق شده سپس به درام افزوده شود .  
در مرحله روغن زنی همراه با روغنهای دیگر مصرفی رقیق و سپس به درام افزوده شود .

**محدوده کاربرد** : پلاسان 62S در مراحل اسیدی ، دباغی کرومی ، دباغی مجدد کرومی و همراه با روغنهای دیگر در روغن زنی اصلی جهت انواع مختلف چرم مصرف میشود .

**خواص** : دارای پایداری عالی در مقابل اسید ، کروم ، نمک و آب سخت .

دارای قدرت امولسیون کنندگی بسیار خوب برای چربیهای طبیعی پوست و سایر روغنهای مصرفی  
دارای قدرت نفوذ دهندگی عالی جهت سایر روغنها .  
افزایش جذب و یکنواختی توزیع کروم در پوست .  
با کلیه روغنها به راحتی قابل اختلاط میباشد .

**شرایط انبارداری** : در محل سرپوشیده و دور از آفتاب نگهداری شود.

**مدت انبارداری** : در صورت رعایت شرایط انبارداری حداقل به مدت ۱۲ ماه قابل نگهداری می باشد.

**مثال ۱** : دباغی کرومی Tanning

۳٪ کروم ۹۰ دقیقه

۱-۰/۵٪ پلاسان 62 S ۲۰ دقیقه

۴٪ کروم ۱۲۰ دقیقه

نسخ فوق بر اساس آزمایشات و شرایط آزمایشگاهی تنظیم گردیده و در شرایط مختلف، احتمال کسب نتایج متفاوت وجود دارد.  
در صورت کسب هرگونه نتایج متفاوت با توجه به شرایط متفاوت، هیچگونه تعهدی متوجه شرکت سمند گستر شیمی نمی باشد.

## مثال ۲

: دباغی مجدد کرومی

۱۵۰٪ آب ۴۰ درجه

۱٪ پلاسان 62S

۳-۲٪ کروم

۲۰ دقیقه

۶۰ دقیقه

## مثال ۳

: روغن زنی چرم رویه گاوی

۱۵۰٪ آب ۶۰ درجه

۳٪ لدراولینور DR9

۱-۱/۵٪ گراسان B

۲/۵٪ پلاسان 62S

۱-۲٪ لی سان LP2

۱٪ اسید فرمیک

۴۵-۶۰ دقیقه

۲×۲۰ دقیقه

PH = ۳/۸-۳/۹

نسخ فوق بر اساس آزمایشات و شرایط آزمایشگاهی تنظیم گردیده و در شرایط مختلف، احتمال کسب نتایج متفاوت وجود دارد. در صورت کسب هرگونه نتایج متفاوت با توجه به شرایط متفاوت، هیچگونه تعهدی متوجه شرکت سمند گستر شیمی نمی باشد.