

رکتیل EH

ماده آهک زدایی

ماهیت

: مخلوط نمکهای معدنی ، نمکهای بافری آمونیوم و اسیدهای آلی

شکل ظاهری

: پودر کریستالی سفید

PH

: $0.2 \pm 1/5$

طرز مصرف

: بصورت پودری به درام اضافه می شود.

محدوده کاربرد : آهک زدایی کلیه انواع پلت ها .

خواص

: حصول پلت های بسیار تمیز .

دانه بندی مطلوب .

قابل مصرف در حمامهای طولانی یا کوتاه .

جلوگیری از ترک سطح پوست و چروک خوردگی سطح و نواحی گردن (Shrinking) .

انجام تدریجی اعمال آهک گیری با توجه به ظرفیت بافری بسیار مطلوب رکتیل EH حتی در صورت مصرف مقدار

بیشتر از حد رکتیل EH .

کاربرد

: قابل مصرف بعنوان یک ماده آهک گیر برای کلیه انواع چرم بخصوص وقتی آهک گیری تدریجی و کامل مدنظر

باشد .

برای حصول دانه بندی (grain) یکنواخت عموماً به مقدار ۲-۳٪ بر اساس وزن پلت توصیه میشود مصرف مخلوط

آن با سولفات آمونیوم امکان پذیر میباشد .

عمل آنزیم زنی در همان حمام نیز قابل انجام میباشد .

شرایط انبارداری : در محل سرپوشیده و دور از آفتاب نگهداری شود.

مدت انبارداری : در صورت رعایت شرایط انبارداری حداقل به مدت ۱۲ ماه قابل نگهداری می باشد.

نسخ فوق بر اساس آزمایشات و شرایط آزمایشگاهی تنظیم گردیده و در شرایط مختلف، احتمال کسب نتایج متفاوت وجود دارد.
در صورت کسب هرگونه نتایج متفاوت با توجه به شرایط متفاوت، هیچگونه تعهدی متوجه شرکت سمند گستر شیمی نمی باشد.

مثال ۱ : آهک گیری پوست های سبک

شستشو ۲۰٪ آب ۳۰ درجه

۳۰ دقیقه

EH ۰/۵٪ رکتیل

تخلیه

آهک زدایی ۸۰٪ آب ۳۰ درجه

۱/۵ - ۱٪ سولفات آمونیوم

EH ۱-۱/۵٪ رکتیل

PH = ۸ - ۸/۲

۳۰ دقیقه

F ۰/۳٪ لدرفوریل

مثال ۲ : آهک گیری پوست های سنگین

شستشو ۲۵٪ آب ۳۰ درجه

۳۰ دقیقه

EH ۰/۵٪ رکتیل

تخلیه

آهک زدایی ۸۰٪ آب ۳۰ درجه

EH ۱/۵٪ رکتیل

۱/۵ - ۱٪ سولفات آمونیوم

PH = ۸-۸/۲

۴۵-۶۰ دقیقه

F ۰/۲٪ لدرفوریل

نسخ فوق بر اساس آزمایشات و شرایط آزمایشگاهی تنظیم گردیده و در شرایط مختلف، احتمال کسب نتایج متفاوت وجود دارد. در صورت کسب هرگونه نتایج متفاوت با توجه به شرایط متفاوت، هیچگونه تعهدی متوجه شرکت سمند گستر شیمی نمی باشد.