

SUNQUEST 35

سختی گیر مخصوص فلزات سنگین (آهن ، منیزیم و کلسیم)

ماهیت : ترکیبی از اسیدهای آلی خنثی شده

شکل ظاهري : مایع شفاف

خاصیت یونی : آنیونیک

PH : 5 ± 0.5

قابلیت حل شونده : به هر نسبتی در آب حل میشود

خواص :

- SUNQUEST 35 یونهای فلزات سنگین (کلسیم ، منیزیم و آهن) را بصورت کمپلکس در آورده ، نفوذ و جذب مواد شیمیایی را بهبود بخشیده و از آسیبهای احتمالی و لکه گذاری بر پوستها جلوگیری میکند .
- SUNQUEST 35 در هنگام استفاده، ایجاد کف نمیکند .
- SUNQUEST 35 در دمای بالای ۷۰ درجه سانتیگراد نیز خاصیت کمپلکس کنندگی خود را حفظ مینماید .

محدوده کاربرد :

SUNQUEST 35 در مراحل خیس کنندگی ، چربی گیری ، آنزیم دهی ، روغن دهی و رنگرزی چرمهای گاوی ، گوسفندی ، بز و ... کاربرد دارد .

عملکرد :

- SUNQUEST 35 در مرحله آنزیم دهی ، با کاهش سختی آب ، اثر آنزیم را افزایش می دهد .
- SUNQUEST 35 در مرحله روغن دهی ، با کاهش سختی آب ، امولسیون و یکنواختی روغن بهبود یافته و همچنین احتمال ایجاد صابون های سخت و لکه های ناشی از آن را کاهش داده و بدین جهت عم لکرد روغن ها را بهبود و تکمیل مینماید.
- SUNQUEST 35 در مرحله چربی گیری ، با کاهش قابل توجه یونهای فلزات سنگین (کلسیم ، منیزیم و آهن) ، از ایجاد صابون های سخت جلوگیری کرده و قابلیت چربی زدایی توسط چربیگیر را بسیار افزایش میدهد .
- SUNQUEST 35 با کاهش سختی آب ، موجب نفوذ و پراکندگی یکنواخت رنگ شده و بهبود قابل توجه ای در کیفیت رنگرزی ایجاد می نماید

مقادیر پیشنهادی برای مصرف SUNQUEST 35 :

• مقدار مصرف SUNQUEST 35 بسته به میزان سختی آب متغیر میباشد . برای مراحل چربی گیری ، آنزیم دهی و خیساندن ، سختی آب بهتر است به حدود 500ppm و در مرحله رنگرزی به حدود 200ppm رسانده شود .

شرایط انبارداری : در محل سرپوشیده و دور از آفتاب و دمای ۲۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود . در صورت قرار گرفتن در سرما ، بایستی قبل از استفاده در دمای ۴۰ - ۳۵ درجه سانتیگراد قرار داد تا به حالت هموژن در آید .
مدت انبارداری : در صورت رعایت شرایط انبار داری حداقل به مدت ۱۲ ماه قابل نگهداری می باشد .

نسخ فوق براساس آزمایشات و شرایط آزمایشگاهی تنظیم گردیده و در شرایط مختلف، احتمال کسب نتایج متفاوت وجود دارد . در صورت کسب هرگونه نتایج متفاوت با توجه به شرایط متفاوت، هیچگونه تعهدی متوجه شرکت سمند گسترشیمی نمی باشد.